



Produktbeschreibung

Typ	Hochglänzender, temperaturbeständiger, aromatenfreier Alkydharzlack.
Verwendungszweck	Lackierung von Stahl- und Gußheizkörpern.
Eigenschaften	• hitzebeständig und vergilbungsarm bis 120 °C • ausgezeichnete Haftung • gute Kantenabdeckung • guter Verlauf • Glanzbeständig • ergiebig • leichte verarbeitung • Schnell trocknend • Blei- und chromatfrei nach DIN 55944 • Sehr guter Verlauf • Sehr hohe Schlag- und Stoßfestigkeit
Verpackungsgrößen	1,0 L / 2,5 L
Farbtöne	Weiß
Einsatzbereich	innen
Ergänzungsprodukte	pamaALLGRUND Matte Universal-Grundierung auf Basis einer speziellen Bindemittelkombination.

Technische Daten

Bindemittel	Alkydharz		
Glanzgrad	hochglänzend		
Viskosität	Das Material ist verarbeitungsfähig eingestellt.		
Trocknung bei 20°C / 60% rel. Luftfeuchte	Staubtrocken nach	Überarbeitbar nach	Durchgehärtet nach
	2 - 3 Stunden	16 - 24 Stunden	7 - 14 Tage
Überarbeitungshinweis: Niedrige Temperaturen und/oder schlechte Be- und Entlüftung können sich negativ auf die Trocknung auswirken.			

Verbrauch	Pinsel / Rolle		
	110 ml/m²		
Farbtonbeständigkeit nach BFS-Merkblatt Nr. 26	Klasse: B Gruppe: 1-3 (je nach Farbton)		
Dichte	1,19 g/cm³		
Verarbeitung			
Applikationsverfahren	Streichen, Rollen		
Verarbeitungstemperatur	mindestens + 8 °C (Umgebungs- und Objekttemperatur)		
Reinigung der Werkzeuge	Verdünnung oder Testbenzin.		
Kommentar zur Untergrundvor- behandlung	Um Anstrich- und Haftungsirritationen vorzubeugen, empfehlen wir vor Ausführung der Beschichtungsarbeiten den Untergrund bzw. die zu beschichtende Oberfläche mittels Zwischenschliff zu bearbeiten.		
Beschichtungsaufbau			
Untergrund	Grundbeschichtung	Zwischenbeschichtung	Schlussbeschichtung
Heizkörper und Rohrleitungen - tragfähig	pamaHEIZKÖRPERLACK	pamaHEIZKÖRPERLACK	pamaHEIZKÖRPERLACK